



ROMA

QUÍMICA

Revestimento Autolimpante ROMAC M2

ROMAC M2 É um revestimento de alto desempenho antisujeira, formulado com polímeros sintéticos e aditivos especiais e pigmentos de alta qualidade fornecida em 02 (dois) componentes. Proporciona à superfície acabamento de alta resistência química com ótima dureza, flexibilidade, resistência ao intempéries, retenção de brilho e cor, de fácil aplicação. Oferece ao substrato um efeito estético, protetivo e antiaderente, com retenção de brilho e cor, aliada a sua grande resistência à agressividade química e a impregnantes químicos e naturais facilitando sua remoção. Resiste a temperaturas extremas de -50 a +200 °C.

CAMPOS DE APLICAÇÕES:

Recomendado para proteção de superfícies.

Servindo como tinta de acabamento para tanques, transformadores, tubulações, estruturas metálicas, veículos pesados, aeronaves e outros equipamentos industriais em ambientes externos ou internos, offshore em indústrias químicas, petroquímicas e plataformas, mineração, transporte de produtos químicos e concreteiras e etc.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

A superfície deverá estar seca e isenta de qualquer contaminante tal como:

- Óleo
- Sais
- Graxas
- Gorduras
- Pó
- Ferrugens soltas
- Materiais estranhos

Temperatura da aplicação

Mínima	10° C
Máxima	40° C

Umidade relativa do ambiente:

Mínima	5%
Máxima	85%

INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DA MISTURA:

Misturar separadamente os componentes, adicionar o Componente **B** sobre o Componente **A** na relação de mistura em volume acima, em constante agitação.

Diluição: **Diluyente ag 5000** para ajuste de viscosidade de **5% a 10%** Em função do equipamento de aplicação.

ATENÇÃO

Não preparar quantidades superiores as necessárias para 3 horas de trabalho.



ROMA

QUÍMICA

ESTOCAGEM:

A temperatura ambiente, 24 Meses.

DADOS TÉCNICOS:

Veículo	Polímero pré-uretânizado
Volume de sólidos	46% +- 2
Sólido seco	55% +-2
Massa específica	1,10 g/cm ³
Secagem ao toque	90 minutos a 25 °C
Espessura do filme seca	50 a 60 µm por demão
Secagem para manuseio	Mínimo: 10 horas a 25 °C.
Tempo de Vida da Mistura	2 a 3 hs a 25 °C

Método de Aplicação	Pistola convencional de 2 a 3 demãos com intervalo de 15 a 20 minutos entre si. Pressão de 35 a 45 libras
Observação	Não aceita retoque após secagem

NORMAS DE SEGURANÇA:

Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem.

Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.

Representante Comercial:

ATW Brasil Serviços, Comércio, Importação e Exportação Ltda

Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil

Telefones: +55 31 3582 8815/ 3463 8584

vendas@atwbrasil.com.br , vendas1@atwbrasil.com.br